



FILI PER SALDATURA

35010 Gazzo (PD) - ITALIA - Via dell'Industria, 21
Tel. +39 9499426197 - +39 0499426216 - Fax +39 049 9429210



CERTIFICATO DI COLLAUDO

ISPECTION CERTIFICATE

CHEMICAL ANALYSIS ACCORDING TO EN 10204 - 3.1
MECHANICAL CHARACTERISTICS ACCORDING TO EN 10204 - 2.2

DATA
date

26/05/14

Pagina
1 di 1

COLATA/heat	Diametro/i	NS.RIF.
13250	D.0,80	D25013
14048	D.1,00	E04813
14061	D.1,20	E06113

Cliente 051362 PAWLOWSKI GMBH

Doc. Int. 14 BO 1831

ANALISI CHIMICA/CHEMICAL ANALYSIS

COLATA/Heat	C% :	Si% :	Mn% :	P% :	S% :	Cu% :	Cr% :	Ni% :	Mo% :	Al% :	V% :	Zr+Ti%:	Cu% con riv:
13250	0,072	0,966	1,670	0,013	0,017	0,056	0,042	0,041	0,010	0,003	0,003	0,010	0,170
14048	0,063	0,971	1,614	0,007	0,019	0,045	0,028	0,028	0,007	0,002	0,003	0,011	0,160
14061	0,062	0,951	1,622	0,008	0,019	0,071	0,043	0,041	0,011	0,002	0,002	0,010	0,180

CARATTERISTICHE MECCANICHE TIPICHE DEL DEPOSITO:

As welded mechanical characteristics (average):

TIPOLOGIA/type: IT-SG3

CLASSIFICAZIONE/classification: EN ISO 14341-A- G 46 4 C1/M21 4SI1

C.Rottura N/mm²

tensil strength

590,00

C.Snervamento N/mm²

yeld point

500,00

Allungamento % KV

elongation

26,00

-40°C Resilienza J

80,00

CE EN 13479

CARATTERISTICHE TIPICHE DEL PRODOTTO DA UTILIZZARSI

CON GAS CO₂ O CON MISCELA ARGON-CO₂

Usual characteristics of product which is to be used with gas or mixed

Azienda certificata secondo norme
UNI EN ISO 9001:2008

ITALFIL S.P.A

Resp. Contr. Qualità
quality control manager