

Pawlowski GmbH
 Oggenhauser Hauptstr. 77
 89522 Heidenheim

Abnahmeprüfzeugnis 3.1

nach EN 10204-2005-01

INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICAT DE RÉCEPTION

Datum / date	:	08.06.2021	
Ihre Bestell-Nr. / your order	:	133882	
Auftrags-Nr. MTC / our order	:	2021-052422/MG	
Abmessung in mm / dia.	:	2,50x300	Gewicht in kg: 4,0
Schweißzusatz / welding wire	:	MT-307 B	
Chargen Nr. / batch no.	:	26422102	

Chemische Zusammensetzung :
 chemical composition

C : 0,17	Si : 0,65	Mn: 5,84	S :
P :	Cr : 18,23	Ni : 8,41	Mo:
Nb:	Cu:	V :	Ti :
Al :	Mg:	Fe : Rest	Co:
N :	W :	Sn :	Zn :
Zr :	diverse:		

Proben zur Untersuchung des reinen Schweißgutes nach EN ISO 15792-1
 Werkzeugezeugnis EN 10 204-2.2 für mechanische Eigenschaften (informativ)

EN ISO 3581-A


E 18 8 Mn B 12

Wärmebehandlung
Prüftemperatur

unbehandelt **unbehandelt**
[°C] **RT** **-120°C**

Streckgrenze / yield strength	Rp0,2	MPa	350
Zugfestigkeit / tensile strength	Rm	MPa	600
Bruchdehnung / elongation	A5	[%]	40
Kerbschlagarbeit / impact strength	Av	[J]	60

35



[Signature]
 Abnahmebeauftragter

Pawlowski GmbH
Oggenhauser Hauptstr. 77
89522 Heidenheim

Abnahmeprüfzeugnis 3.1

nach EN 10204-2005-01

INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICAT DE RÉCEPTION

Datum / date : 27.10.2022
Ihre Bestell-Nr. / your order : 138537
Auftrags-Nr. MTC / our order : 2022-063591/si
Abmessung in mm / dia. : 2,50 x 300 Gewicht in kg: 8,00
Schweißzusatz / welding wire : MT-307 B
Chargen Nr. / batch no. : 26422102

Chemische Zusammensetzung :
chemical composition

C : 0,17	Si : 0,65	Mn: 5,84	S :
P :	Cr : 18,23	Ni : 8,41	Mo:
Nb:	Cu:	V :	Ti :
Al :	Mg:	Fe : Rest	Co:
N :	W :	Sn:	Zn:
Zr :	diverse:		

Mechanische Gütewerte gem. Anforderung nach EN ISO (informativ).
Mechanical quality values according to requirements of EN ISO (informative).

EN ISO 3581-A

E 18 8 Mn B 12

Prüftemperatur		[°C]	RT
Streckgrenze / yield strength	Rp0,2	MPa	350
Zugfestigkeit / tensile strength	Rm	MPa	600
Bruchdehnung / elongation	A5	[%]	40
Kerbschlagarbeit / impact strength	Av	[J]	60



Tanja vom Hagen
Dieses Dokument wurde
elektronisch erstellt und ist ohne
Unterschrift gültig.